

ノバロイ Aシリーズ

PA/ABS樹脂

技術資料

TI-05282

一般物性

A2604

ガラス繊維強化PA/ABS樹脂 (GF20%)

特性	測定方法	測定条件	単位	絶乾	吸湿1.1%
成形収縮率	自社法	-	%	0.2-0.5	-
引張強さ	ISO 527	-	MPa	94	71
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	150	115
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	5300	3600
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23°C	kJ/m ²	15	16
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	-30°C	kJ/m ²	10	-
ノッチ付きアイゾット衝撃強さ	ASTM D256	23°C/6.4mm	J/m	150	180
ノッチ付きアイゾット衝撃強さ	ASTM D256	-30°C/6.4mm	J/m	100	-
ロックウェル硬さ	ISO 2039	-	-	R116	R115
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa	°C	170	155
荷重たわみ温度	ASTM D648	1.82MPa/6.4mm	°C	180	165
荷重たわみ温度	ISO 75	0.45MPa	°C	210	205
荷重たわみ温度	ASTM D648	0.46MPa/6.4mm	°C	210	205
線膨張係数	ISO 11359	流動方向	×1E-5/°C	5	-
線膨張係数	ISO 11359	直角方向	×1E-5/°C	10	-
吸水率	ISO 62	-	%	0.7	-
密度	ISO 1183	-	g/cm ³	1.23	-

注

- ・ISO等の公的規格の試験方法はその規格に準拠しています。
- ・これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。

標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度(°C)				スクリュー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 (°C)
	ノズル	前部	中部	後部			
4-5時間 90-100°C	230-250	240-260	230-250	180-210	50-80	10-20	70-90