

ノバロイ Bシリーズ

PBT/ABS樹脂

技術資料

TI-05192

一般物性

B14M0

PBT/ABS樹脂

高衝撃グレード

特性	測定方法	測定条件	単位	
成形収縮率	自社法	-	%	0.6-0.9
引張強さ	ISO 527	-	MPa	40
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	60
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	1900
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23°C	kJ/m ²	50
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa	°C	80
線膨張係数	ISO 11359	流動方向	×1E-5/°C	10
線膨張係数	ISO 11359	直角方向	×1E-5/°C	-
吸水率	ISO 62	-	%	0.15
密度	ISO 1183	-	g/cm ³	1.13

注

- ・ISO等の公的規格の試験方法はその規格に準拠しています。
- ・これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。

標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度(°C)				スクリュー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 (°C)
	ノズル	前部	中部	後部			
3-5時間 80-120°C	230-250	240-250	220-240	190-230	50-90	5-20	60-80