

ノバロイ Bシリーズ

PBT/ABS樹脂

技術資料

TI-05391

一般物性

B5746J

ガラス繊維強化難燃PBT/ABS樹脂 (GF30%)
耐熱・高流動グレード

特性	測定方法	測定条件	単位	
成形収縮率	自社法	-	%	0.3-0.5
引張強さ	ISO 527	-	MPa	120
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	180
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	9700
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23°C	kJ/m ²	8
ノッチ付きアイゾット衝撃強さ	ASTM D256	23°C/6.4mm	J/m	70
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa	°C	190
荷重たわみ温度	ASTM D648	1.82MPa/6.4mm	°C	200
荷重たわみ温度	ISO 75	0.45MPa	°C	220
荷重たわみ温度	ASTM D648	0.46MPa/6.4mm	°C	220
線膨張係数	ISO 11359	流動方向	×1E-5/°C	2
線膨張係数	ISO 11359	直角方向	×1E-5/°C	10
燃焼性	UL94	-	-	V-0/1.5mm 5VA/2.0mm
吸水率	ISO 62	-	%	0.15
密度	ISO 1183	-	g/cm ³	1.54

注

- ・ISO等の公的規格の試験方法はその規格に準拠しています。
- ・これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。
- ・UL認定ファイルNo. は、E47773です。
- ・UL認定色毎に色材配合の制限があります。制限の詳細についてはお問い合わせください。

標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度(°C)				スクリー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 (°C)
	ノズル	前部	中部	後部			
3-5時間 80-120°C	230-250	240-250	220-240	190-230	50-90	5-20	60-80