

一般物性

GRSJ1

ガラス繊維強化AS樹脂 (GF10%)

特性	測定方法	測定条件	単位	
成形収縮率	自社法	-	%	0.2-0.4
引張強さ	ISO 527	-	MPa	88
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	140
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	6000
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23°C	kJ/m ²	4
ノッチ付きアイゾット衝撃強さ	ASTM D256	23°C/6.4mm	J/m	40
ロックウェル硬さ	ISO 2039	-	-	M95
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa	°C	100
荷重たわみ温度	ASTM D648	1.82MPa/12.7mm	°C	109
ビカット軟化温度	ISO 306/B50	50N×50°C/h	°C	103
線膨張係数	ISO 11359	流動方向	×1E-5/°C	4
線膨張係数	ISO 11359	直角方向	×1E-5/°C	7
燃焼性	UL94	-	-	HB
吸水率	ISO 62	-	%	0.3
密度	ISO 1183	-	g/cm ³	1.14

注

- ・ISO等の公的規格の試験方法はその規格に準拠しています。
- ・これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。
- ・UL認定ファイルNo. は、E47773です。
- ・UL認定色毎に色材配合の制限があります。制限の詳細についてはお問い合わせください。

標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度 (°C)				スクリュー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 (°C)
	ノズル	前部	中部	後部			
3-5時間 80-85°C	230-250	230-250	210-230	190-210	40-60	10-20	60-80