

# ダイセル PP

PPコンパウンド樹脂

技術資料

TI-05179

## 一般物性

### PT6E1

タルク強化PPコンパウンド樹脂(タルク30%)  
押出用グレード

特性	測定方法	測定条件	単位	
メルトマスフローレイト	ISO 1133	230°C/2.16kg	g/10min	1.1
成形収縮率	自社法	-	%	0.9-1.2
引張強さ	ISO 527	-	MPa	26
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	40
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	3100
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23°C	kJ/m <sup>2</sup>	16
ロックウェル硬さ	ISO 2039	-	-	R83
荷重たわみ温度	ISO 75	0.45MPa	°C	115
密度	ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup>	1.13

注

- ・ ISO等の公的規格の試験方法はその規格に準拠しています。
- ・ これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。